

## DEN BIT-U BITUMA ŠPAKTELMAŠA

8.10

### PRODUKTA APRAKSTS

<b>Produkts</b>	Plastiska bituma masa pastas veidā, satur pastiprinošas šķiedras un ķīmiskas piedevas, kuras ļauj to izmantot uz mazliet mitrām virsmām.
<b>Īpašības</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>blīvējošs, līmējošs, izolējošs apvalka produkts uz šķīdinātāju bāzes</b></li> <li>– augsti modificēta ar sintētisko kaučuku</li> <li>– kompensē ievērojamas virsmas nobīdes (satur stiprības šķiedras)</li> <li>– piemīt stabils plastiskums</li> <li>– ūdensizturīga</li> <li>– pilnībā noturīga pret ūdeni un augsnē esošiem savienojumiem</li> <li>– sausām un mitrām virsmām</li> <li>– satur organisku šķīdinātāju</li> <li>– lietošanai telpās un ārpus telpām</li> </ul>
<b>Pielietojums</b>	<p><b><u>Segumu remontdarbi un ūdens aizsardzības blīvējumi celtniecībā</u></b>  <b><u>Pielietošanas sfēra:</u></b> jumti, pamati, rezervuāri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bojājumu (izlūzumu, plaisu), burbuļu, spraugu remonts un bojājumu novēršana vecos segumos</li> <li>– blīvēšana un remonts sīkos segumu darbos</li> <li>– vietēja hidroizolācijas blīvēšana</li> <li>– virsmas izlīdzināšana</li> <li>– ēku pazemes daļu (ūdens tvertnes ar betona piespiedējplātni – blīvēšana no iekšpuses) elastīgi, bezšuvju hidroizolācijas pārklājumi</li> <li>– ruberoīda salīmēšana daudzslāņu pārklājumos</li> <li>– pamatu mitruma aizsardzības bezšuvju hidroizolācija</li> </ul>
<b>Krāsa</b>	melna
<b>Iepakojums</b>	1 kg, 5 kg, 10 kg – plastmasas spaiņi
<b>Uzglabāšanas laiks</b>	12 mēneši no izgatavošanas datuma. Glabāt temperatūrā no +5°C līdz +30°C. Uzglabāšanas slāņu skaits – 3. Iekraušanas slāņu skaits – 3.

### TEHNISKIE RAKSTUROJUMI

<b>Bāze</b>	asfalta – kaučuka masa uz šķīdinātāju bāzes
<b>Putekļu neuzņēmība</b>	apmēram pēc 3-4 stundām (+23°C temperatūrā)
<b>Pilna nožūšana</b>	3-4 dienas
<b>Pielietošanas temperatūra</b>	no +5°C līdz +30°C
<b>Slāņu skaits (hidroizolācijas apvalks)</b>	2-3
<b>Slāņu skaits (blīvēšanas darbi)</b>	atkarībā no vajadzībām

### IETEICAMĀS VIRSMAS

<b>Virsmu veidi</b>	Betons, šūnu betons, betona bloki un tiem līdzīgas minerālu virsmas, cementa – kaļķu apmetums, cementa apmetums, celtniecības keramika, ruberoīds, termoruberoīds un tam līdzīgie materiāli uz bitumu bāzes, piemēram, šindeļi, viļņotās plāksnes, bituma apvalka izstrādājumi uz šķīdinātāju bāzes, metāls.
<b>Sagatavošana</b>	<p><b><u>Remontdarbi</u></b>  Remonta vietu un vietu ap to notīrīt no putekļiem, lapām u.tml. Porainas virsmas gruntēt ar <b>DEN BIT-R – BITUMA GRUNTS UZ ŠĶĪDINĀTĀJA BĀZES</b>.</p> <p><b><u>Bezšuvju blīvējumu izveidošana</u></b>  Stūrus un ribas ir jāgruntē ar <b>DEN BIT-U</b> masu, formējot tos fāzītes veidā. Putekļus veidojošas virsmas jāgruntē ar <b>DEN BIT-R – BITUMA GRUNTS UZ ŠĶĪDINĀTĀJA BĀZES</b>.</p>
<b>Virsmas stāvoklis</b>	Viegli nesoša virsma bez neīrumiem (rūsa, putekļi, atslāņojies lakas segums), sausa un mazliet mitra virsma. Nav pieļaujama apledojsi, apsarmojusi virsma, kā arī asi stūri un stāvošs ūdens.

**Atbildība:** Augstāk norādītā informācija ir firmas Den Braven izmēģinājumu rezultāts, kas ir pamats tās patiesumam un pareizībai. Ražotājs nevar pārdzēt visus savu produktu pielietošanas veidus, un, par cik produktu pielietošanas paņēmienus nav iespējams pilnībā kontrolēt, patērētājs uzņemas pilnu atbildību par atbilstoša produkta izvēli un pielietošanu. Ražotājs neuzņemas atbildību par sliktu virsmas stāvokli un bojājumiem, kas radušies atmosfēras apstākļu, iepriekšējas sagatavošanas vai konstruktīvu nepilnību dēļ.

**PIELIETOŠANAS VEIDS**

<b>Instrumenti</b>	metāla rīvdēlis, špakteļlāpstiņa
<b>Apkārtējās vides temperatūra</b>	min. +5°C līdz +35°C
<b>Rekomendācijas</b>	Darbu veikšanas vieta ir intensīvi jāvēdina. <b>Remontdarbi</b> Pēc grunts nožūšanas, bojājumus aizpildīt ar 2-5 mm biezu slāni. Mitras virsmas gadījumā masa ir rūpīgi jāieberzē virsmā, lai aktivizētos ķīmiskie savienojumi, kuri palielina adhēziju ar mitrām virsmām. <b>Bezšuvju blīvējuma izgatavošana</b> Pēc gruntējuma nožūšanas, masu ieteicams uzklāt divos plānos slāņos (izdevīgāk ir uzklāt divus plānus slāņus, nekā vienu biezu slāni – tādā veidā tiks izslēgta gadījuma neapstrādātu virsmu veidošanās varbūtība), Viena slāņa biezums – 2-3 mm. Plānus slāņus ir ieteicams uzklāt pie augstām temperatūrām, lai nodrošināt šķīdinātā iztvaikošanu visā slāņa biezumā.
<b>Tīrīšanas līdzekļi</b>	Instrumentus un nosmērētas vietas ir jātīra ar ekstrakcijas benzīna palīdzību. Nelielu nosmērētu virsmu tīrīšanai ieteicams lietot speciālās Den Braven Bravo roku un instrumentu tīrīšanas salvetes. Instrumentu mazgāšanai pēc darba beigām var izmantot terpentīnu, ekstrakcijas benzīnu vai līdzekli Den Braven MEK Cleaner. Roku mazgāšanai var izmantot līdzekli Den Braven Handfris.
<b>Lietošanas ierobežojumi</b>	Nelietot putu polistirolam un jumta papei. Nepielietot nokrišņu laikā. Uzklātā masa ir jāargā no intensīvas izžūšanas un nokrišņiem.
<b>Piesardzības pasākumi</b>	Skatīt: Bīstamās vielas 8.10 raksturojuma karti.
<b>SERTIFIKĀTI</b>	UZMANĪBU: Sargāt no bērniem! Valsts higiēnas institūts atbilst standartam PN-B-24620:1998 (bituma mastikas variants)

**Atbildība:** Augstāk norādītā informācija ir firmas Den Braven izmēģinājumu rezultāts, kas ir pamats tās patiesumam un pareizībai. Ražotājs nevar paredzēt visus savu produktu pielietošanas veidus, un, par cik produktu pielietošanas paņēmienus nav iespējams pilnībā kontrolēt, patērētājs uzņemas pilnu atbildību par atbilstoša produkta izvēli un pielietošanu. Ražotājs neuzņemas atbildību par sliktu virsmas stāvokli un bojājumiem, kas radušies atmosfēras apstākļu, iepriekšējās sagatavošanas vai konstruktīvu nepilnību dēļ.