

PVA D3

Ūdens izturīga PVA līme galdniecībai un ražošanai

APRAKSTS

PVA D3 ir P.V.A. līme, kas nodrošina ūdens izturīgu savienojumu saskaņā ar D3 klasifikāciju EN 204

PIELIETOŠANAS JOMAS

PVA D3 pielieto jebkāda veida, gan lapu, gan skuju koksnes salīmēšanai, kur nepieciešama līmējuma ūdens izturība, piemēram, logu rāmjiem, transporta iesaiņojumiem, galdniecības izstrādājumiem, kas pakļauti atmosfēras iedarbībai. Piemērota arī plākšņu materiāliem – ģipškartona plāksnēm, skaidu plāksnēm, putupolistirola plāksnēm, kā arī ādas, papīra, kartona, stikla, porcelāna u.c. materiālu līmēšanai. Piemērota arī karstajai presēšanai.

PRIEKŠROCĪBAS

- Augsta stiprība
- Augsta ūdens izturība (D3 klasifikācija)
- Ūdens bāzes
- Vāja aromāta
- Gatava lietošanai
- Piemērota augstfrekvences žāvēšanai
- Neveido poras un deformācijas karstajā presēšanā

LIETOŠANA

Līmējamām virsmām jābūt tīrām.

Uzklāt vienmērīgu slāni ar otu vai jebkādu citu paņēmienu uz vienas no virsmām (īpaši cietai un eksotiskai koksnei ieteicams uzklāt uz abām virsmām).

Pēc 2 - 5 minūtēm (atkarībā no temperatūras un materiālu porainības, pie 20°C apm.3 min) virsmas savieno. Pēc savienošanas virsmas ir saspiež un ļauj žūt 24 stundas. Temperatūrai jābūt augstākai par 5°C.

Līmes sacietēšanas ātrums ir atkarīgs no temperatūras, materiāla, porainības un mitruma. Izmantojot karsto žāvēšanu, saistīšanās laiks un galējās stiprības iegūšanas laiks būtiski samazinās.

PATĒRIŅŠ

5 – 10 m²/kg

IEPAKOJUMS

0,5kg, 1kg, 5kg, 20kg, 1000kg

TEHNISKIE DATI

Specifikācija: EN204 kategorija D3

Fizikālais stāvoklis: piena-balts šķidrums ar vāju smaržu

Vārīšanās punkts: apm 100°C

Sausais atlikums: apm. 40%

pH: 3-4

Viskozitāte: 11000±2000 mPa, Brookfield RVT, 20 apgr. min., pie +23°C

TĪRĪŠANA

Darbarīkus un ierīces pēc lietošanas nomazgāt ar ūdeni pirms līme ir sacietējusi

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt slēgtā traukā. Sargāt no sasalšanas. Sargāt no bērniem un dzīvniekiem.

VESELĪBAS UN VIDES AIZSARDZĪBA

Izstrādājums netiek klasificēts kā bīstams. (Direktīva 1999/45/EC)